


# Function



B10

13



17



01



16




26



33




36



03



06



29



72



64



54

















14

**Function** – A vertical blind fabric specifically woven in 8.9 and 12.7 cm louvres for optimal hanging performance and precise overlapping. Available in 14 modern colours.

**Function** – Speziell auf die Breiten 8.9 und 12.7 cm gewoben, ist dieser Stoff die Basis für ein perfekt hängendes Vertikallamellen-System mit exakter und gleichmässiger Überlappung. Erhältlich in 14 trendigen Farben.

**Function** – Un tissu pour systèmes de rideaux à bandes en 8.9 et 12.7 cm pour un fonctionnement et un chevauchement précis des bandes. Disponible en 14 couleurs.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	275
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.47
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	 12.7, 8.9
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	 12.7, 8.9
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	M1 (NF P 92-503-507), Class 1 (UNI VF 8456)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-5
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	5000 m

#### Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques



Evaluates sound absorption coefficient,  $\alpha_w = 0.60$   
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad,  $\alpha_w = 0.60$   
 Coefficient évalué d'absorption phonique,  $\alpha_w = 0.60$   
 DIN EN ISO 354

#### Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure

#### Individual design / Individuelles Design / Design individuel

Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale




Laser cutting / auslasern / Coupe au laser

#### Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible  
 ca. 1% Schrumpfung möglich  
 1% de rétrécissement possible

#### Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	01	03	06	13	14	16	17	26	29	33	36	54	64	72
 <b>T<sub>v</sub></b>	32.3	24.2	23.2	30.5	12.3	30.1	28.3	11.5	11.8	26.7	11.6	2.8	1.6	4.1
 <b>R<sub>v</sub></b>	66.6	59.0	55.9	64.5	31.9	60.0	60.0	31.2	35.7	53.7	32.1	10.0	3.3	13.0
 <b>A<sub>v</sub></b>	1.1	16.8	20.9	5.0	55.8	9.9	11.7	57.3	52.5	19.6	56.3	87.2	95.1	82.9
 <b>T<sub>s</sub></b>	31.4	28.1	26.4	31.2	22.8	28.7	28.9	22.1	22.7	30.4	24.3	18.7	16.7	19.3
 <b>R<sub>s</sub></b>	63.8	62.2	58.5	65.4	45.5	56.7	58.6	43.9	50.8	57.0	49.6	37.0	31.3	38.6
 <b>A<sub>s</sub></b>	4.8	9.7	15.1	3.4	31.7	14.6	12.5	34.0	26.5	12.6	26.1	44.3	52.0	42.1
 <b>T<sub>uv</sub></b>	18.3	15.4	10.8	29.2	3.1	8.5	5.7	4.9	8.0	8.0	6.4	2.9	1.7	4.6
 <b>F<sub>c</sub></b>	0.54	0.54	0.57	0.53	0.70	0.60	0.60	0.70	0.61	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70
 <b>g<sub>tot</sub></b>	0.39	0.39	0.41	0.38	0.50	0.40	0.40	0.50	0.44	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50

 Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)

 Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)


 Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)


 UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

 Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)

 Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)

 Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)

 Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)

 Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K)  
 (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K)  
 (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

