

Sunset



37



08



07



18



28



17



38



27



11


















C4

Sunset – A beautiful and tactile soft dimout fabric with the same colour on both sides. Proven for Silent Gliss Wave applications. A black yarn woven between the two sides offers excellent dimout performance. Functional but with a wonderful satin touch and feel.


Sunset – Wunderschön weich fallender, textiler Dimout-Stoff mit Vorder- und Rückseite in der gleichen Farbe. Sehr gut für die Silent Gliss Wave Konfektion geeignet. Das eingewobene schwarze Garn optimiert die Verdunkelungseigenschaft des Stoffes. Sehr eleganter „Satin“-Look.










Sunset – Un tissu obscurcissant souple avec la même couleur sur les deux faces. Un fil noir est tissé dans la trame pour offrir l'occultation. Convient aux utilisations du système Wave. Un touché souple et soyeux.










Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Dimout / Dimout / Obscurcissant
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	260
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.45
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	315
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	320
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques	
	Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.45-0.60$ Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.45-0.60$ Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.45-0.60$ DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement	
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★★
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage	
	approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)									
Colour Farbe Couleur	07	08	11	17	18	27	28	37	38
 Tv	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
 Rv	32.6	38.3	48.9	8.6	18.8	8.6	6.4	52.3	2.7
 Av	67.3	61.6	50.7	91.4	81.2	91.4	93.6	47.3	97.3
 Ts	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4
 Rs	42.4	45.8	47.7	31.2	35.2	31.2	30.5	51.3	27.3
 As	57.1	53.7	51.6	68.4	64.5	68.4	69.2	48.1	72.3
 Tuv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
 Fc	0.70	0.60	0.40	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70
 G _{tot}	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 Rv	Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)	 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 Av	Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)	 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
		 G _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%