



Multi Shadow



10



23



09



28



27



17



35




32




30




34



26



16



21



33



29



11



25



07


















C3

Multi Shadow – Ideal fabric for digital printing and laser cutting due to its fine structure. Stunning light and shadow effects when used for the Silent Gliss Vertical Waves.

Multi Shadow – Der ideale Stoff für Digitaldrucke und / oder das Auslasern verschiedener Motive. Spannendes Licht-und-Schatten-Spiel ergibt sich bei der Verwendung des Stoffes für Silent Gliss Vertical Waves.

Multi Shadow – Tissu idéal pour l'impression numérique et la coupe laser grâce à sa fine structure. Effets d'ombre et de lumière lorsqu'il est utilisé avec un Vertical Wave.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Dimout / Dimout / Obscurcissant
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff / versteift / enduit
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	170
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.35
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	235
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	240,  12.7, 8.9
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507)
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	6-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	500 m
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



Processing / Verarbeitung / Traitement

Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel	
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★★
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input checked="" type="checkbox"/>

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	07	09	10	11	16	17	21	23	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35
T_v	24.0	22.0	37.0	4.0	8.0	18.0	3.0	35.0	13.0	1.0	26.0	36.0	5.0	5.0	2.0	0.5	3.0	1.0
R_v	47.0	46.0	61.0	16.0	23.0	39.0	10.0	58.0	32.0	8.0	50.0	61.0	20.0	15.0	10.0	4.0	13.0	4.0
A_v	29.0	32.0	2.0	80.0	69.0	43.0	87.0	7.0	55.0	91.0	24.0	3.0	75.0	80.0	88.0	95.5	84.0	95.0
T_s	29.0	29.0	37.0	22.0	24.0	25.0	21.0	35.0	25.0	18.0	29.0	35.0	20.0	23.0	20.0	17.0	20.0	18.0
R_s	52.0	52.0	61.0	41.0	41.0	46.0	34.0	56.0	46.0	33.0	51.0	59.0	37.0	39.0	35.0	29.0	36.0	31.0
A_s	19.0	19.0	2.0	37.0	35.0	29.0	45.0	9.0	29.0	49.0	20.0	6.0	43.0	38.0	45.0	54.0	44.0	51.0
T_{uv}	15.0	11.0	36.0	6.0	9.0	3.0	3.0	18.0	8.0	1.0	6.0	21.0	2.0	0.7	0.5	0.1	2.0	1.0
F_c	0.61	0.61	0.56	0.67	0.58	0.65	0.72	0.60	0.65	0.73	0.63	0.58	0.71	0.70	0.72	0.75	0.71	0.74
g_{tot}	0.44	0.44	0.40	0.49	0.44	0.47	0.52	0.42	0.46	0.51	0.44	0.41	0.50	0.49	0.50	0.53	0.50	0.52

T_v Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)

R_v Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)

A_v Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)

T_{uv} UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

T_s Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)

R_s Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)

A_s Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)

F_c Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)

g_{tot} Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)

(Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
(Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

